

الصفات الطبيعية للأقطان الهجين
من ٢٠١٤/٧/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠

هجين G80X75X83X5844		هجين G86X10229		هجين بيما 62 (G84XG70X51B)		الصفة
المدى	المتوسط	المدى	المتوسط	المدى	المتوسط	
٢٩,٦٧-٢٧,٣٨	٢٨,٣	٣٤,٦٢-٣٢,٧٤	٣٣,٩	٣٥,٩٤-٣٤,٨٣	٣٥,٣	متوسط النصف العلوي U.H.M مم
٨٦,٥-٨١,٠	٨٣,٣	٨٨,٨-٨٥,٢	٨٧,٤	٨٨,٢-٨٦,٩	٨٧,٤	نسبة الانتظام %
٣٩,٤-٣٢,٢	٣٦,٠	٤٤,٧-٤٠,٥	٤٢,٢	٤٧,٢-٤٢,٢	٤٤,٨	المتانة الذاتية HVI Mode جم/تكس
٤,٤٥-٣,٦٨	٤,٢	٤,١٩-٣,١٠	٣,٧	٤,١٩-٣,٨	٤,٠	قراءة الميكرونيير ميكروجرام / بوصة
٧٠,٥-٦٦,٣	٦٨,٤	٧٩,٤-٧٥,٩	٧٧,٦	٧٦,٨-٧٤,٠	٧٥,٣	نسبة الانعكاس Rd %
١٢,٧-١١,١	١٢,١	٩,٤-٨,٣	٨,٨	٩,٥-٨,٢	٨,٧	درجة الاصفرار + b
٩,١-٥,٣	٧,٦	٦,٨-٤,٣	٥,٧	٥,٥-٥,٤	٥,٥	محتوى الشعيرات القصيرة %
٨٩,٩-٨٠,٠	٨٤	٩٣,٩-٧٦,٠	٨٥	٨٩-٨٥	٨٨	النسبة المئوية للنضج %
١٧٣-١٥٤	١٦٤	١٦٤-١٠٩	١٣٨	١٥٥-١٤٩	١٥٢	النعومة ملليتكس
٤,٦-٤,٢	٤,٤	٦-٥	٥,٥	٦-٥	٥,٥	نسبة الشوائب %
٧٠-٦٢	٦٦	٧١-٦١	٦٦	٧١-٦٦	٦٩	عدد العقد عقدة جرم