

## دراسة موجزة عن تأثير التثبيت الحرارى على الاقمشة الممزوجة قطن/ليكرا

اعداد: د. عبد الحميد خيرالله

### HEAT SETTING

لمعرفة التأثير الحرارى يجب اولا معرفة المعالجة الحرارية لتلك الاقمشة .  
ولمعرفة طرق المعالجة يجب اولا معرفة خواص الخامات الصنوعة منها تلك الاقمشة .وهى  
القطن واليكرا من حيث جميع الخواص الفيزيائية والحرارية والكيميائية حتى نعرف كيف نتعامل  
بفرق معها ونحافظ على متانتها ونكسيها الخواص المطلوبة لها .  
انا اعرف انكم تعرفون هذه المعلومات ولكن امراجعة هامة لربط الموضوع .

### القطن

التركيب الكيماى : سيلولوز  
المتانة ٣,٦ دنير على البارد  
الاستطالة عند القطع : ٩% على البارد  
الرطوبة المكتسبة فى الظروف القياسية :  
الاحتفاظ بالماء :  
الكثافة :  
الاحتراق :  
المحروق  
تأثير الحرارة :  
ويسود عند درجة  
١٨٠ - ٢٠٠ درجة  
يذوب فى ايدروكسيد النحاس النوشادى - كوبراثيلين دايامين-كلوريد الزنك فى حامض  
الادروكلوريك او فى كلوريد الزنك الساخن .  
يتح بالاحماض والمواد المؤكسدة القوية ولكنه خامل للمذيبات العضوية .  
الصباغة : صبغات قاعدية- كبريتية -احواض - احواض ذائبة - نافنول - نشطة - مباشرة .  
الشكل الميكروسكوبى : الطولى : شريط مبطط به التوائت .  
العرضى : كلوى بفتحة وسطية وجدار سيلولوزوى سميك - القطن  
المحمر يبدو مستدير ومستقيم .

### البوليبيوريثان - اليكرا LYCRA

المنتج : شركة دى بونت الامريكية . E.I.du Pont de Nemours Inc  
وتنتج ٨٠% من انتاج العالم من اليكرا .  
هناك منتجات اخرى من البوليبيوريثان بسماء مختلفة من شركات مخلفة المانية ويابانية .

المواصفات : 2.240 denier – 40 multifilament

Is a block co-polymer

أحيانا تسمى **elstan-spandex**

- جزيئات البوليوريثان غير بلورية وغير مرئية داخل الشعيرات ويتم الترتيب والتوجيه لها عند الشدد ثم تعود لحالتها الأولى عند الاسترخاء ( أى ان الجزئ به جزء صلب واخر مرن )
- الاستطالة :- من ٤٠٠ الى ٨٠٠ %
- المتانة :- ٥ الى ١,٥ سنتي نيوتن / تكس
- اللكيرا انواع : ١٢٠-١٢٣-١٢٤-١٢٦-١٢٧-١٢٨ .
- الى جانب المرونة العالية تمتاز اليكرا بالرجوعية العالية recovery rate وهى اقوى من المطاط الطبيعى .
- لونها ابيض ناصع – ويمكن صباغتها .
- تقاوم الاكسدة فى الظروف العادية وكذلك ضوء الشمس .
- تقاوم الغسيل المتكرر فى درجات الحرارة المنخفضة كذلك العرق والزيوت المعدنية او المذيبات العضوية .
- يعيها ارتفاع سعرها – تضعف تدريجيا بالشدد – لها حساسية للحرارة – لذا يمنع غسلها عند الغليان – قد يزول لونها ان كانت مصبوغة .

- تستخدم فى الملابس الرياضية وملابس الاستحمام والبنطلونات الضيقة وفى اقمشة confort stretch fabrics
- يمكن ان تتلون بمعظم الصبغات ولكن بدرجات ثبات ضعيفة للضوء والغسيل ومنها الصبغة النشطة .
- افضل صباغة لها بلصبغات الحمضية والمعدنة وصبغات الكروم ( صبغات الصوف والنايلون )
- عند صباغتها بصبغة منتشرة او معدنة يجب ان لا تزيد الحرارة عن ٩٠ درجة مئوية .
- المقطع الميكروسكوبى يشبه الفول السودانى .
- اذا عولدت بمحلول الصودا الكاوية ١٠% عند ٥٠ درجة لمدة ٢٤ ساعة يتحول لونها الى البرتقالى .
- تتحلل فى محاليل البييض بالكلور ولكنها تقاوم مواد التنظيف الاخرى .
- كثافتها النسبية : ١ ( واحد )
- الرطوبة المكتسبة :- moisture regain ٣ .%
- الرونة tenacity ٦ الى ٨ . جم/ دينير .
- قوة الشد القاطع: ٥٢٠- الى ٦١٠ %
- مرونة الاسترداد :- ٩٣,٥ - ٩٦ عند ٥٠% شدد .
- تتحمل الحرارة قبل الاصفرار حتى ١٥٠ دلاجة مئوية .
- نقطة الليونة :- ١٧٥ درجة مئوية .
- نقطة الانصهار :- ٢٥٠ درجة مئوية .

## مراحل تجهيز اقمشة التركو الدائرى من مخلوط القطن ليكرا

### قماش ابيض :-

- غسيل اولى
- شق القماش .
- تجفيف .
- تثبيت حرارى .
- تبيض فى حمامين : اما فوق اكسيد الادروجين - او تبيض مختزل reductive
- تجهيز بمادة تنعيم .
- معالجة بالراتنج ان لزم .

### قماش مصبوغ :-

- شق القماش .
- تثبيت حرارى .
- غسيل .
- صباغة .
- مواد تنعيم .
- تجفيف .
- معالجة بالراتنج ان لزم .

حيث ان القماش قد يصفر بعد التثبيت الحرارى يفضل الغسيل الجيد فى حمام نسبة عالية long  
lique ratio

### نموذج لحمام غسيل :-

- ١ - ٢ جم / لتر فى منظف غير ايونى ومادة تشتت dispersing agent
- ١ - ٢ جم / لتر كربونات صوديوم .
- غسيل لمدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة عند ٨٠ الى ٨٥ درجة مئوية .
- شطف جيد فى ماء ساخن .
- التجفيف عند حرارة ١١٠ الى ١٣٠ درجة على الاستنتر مع ضبط الاوفيرفيد
- overfeed والعرض حسب تركيب القماش كخطوة اساسية قبل التثبيت الحرارى الذى يثبت وزن المتر المربع .

### الشروط العامة للتثبيت الحرارى

- يتم عند حرارة ١٩٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ - ٤٥ ثانية مع ضبط الاوفيرفيد والعرض .
- يفضل تبخير القماش STEAMING قبل دخول الاستنتر حيث يساعد هذا فى ضبط شكل الغرزة .
- عند التثبيت على الخام يجب ضبط سرعة الماكينة والافيرفيد منعا لحدوث اختلاف فى وزن المتر المربع للقماش او لحطوث انكماش زائد .

- عند الخوج من الماكينة يجب ارتخاء القماش على تروالى وعدم تعرضه للشدد .
- ملحوظة هامة:-
- لوجود الليكرا فان الصبغة النشطة للقطن يجب ان تكون من النوع الذى يثبت عند حرارة متوسطة عند الصباغة بعد التثبيت الحرارى .

### نموذج التثبيت الحرارى على الرام للقماش قطن ليكرا سنجل جيسى :

- وزن القماش :-	١٨٠ جرام - ليكرا ٣٣
- العرض المطلوب	١٤٥ سم
- العرض النهائى	١٧٥ سم
- التثبيت	١٩٠ درجة مؤوية
- الاوفريد	٢٠
- سرعة الرام	٢٠ متر / ق
- الوزن بعد التثبيت	١٧٥ حم

اذا كان القماش مجهزا بمنعم سيليكونى ٣٠ جم / لتر مع مادة تثبيت فيلاحظ ان تكون السرعة ٢٢ متر / ق والحرارة ٢٠٠ درجة مؤوية . فان هذا سيحسن من درجة التويير ويقلل من درجة الامتصاص للماء ..

### مقارنة بين التثبيت الحرارى قبل او بعد العمليات المبللة

#### WET PROCESSING

- اما ان تكون اليكرا مضافة كخيط منفصلة عن القطن ومبرومة معه او ان تكون CORE YARN مغطاه بالقطن .  
وتجهيز هذا المخلوط ام ان يتم :-
- ١- بيثبيت حرارى قبل العمليات المبللة ( التبييض - التحرير - الصباغة - )
  - ٢- تثبيت حرارى بعد العمليات المبللة .
  - ٣-

#### أ- التثبيت الحرارى قبل العمليات المبللة

**القماش :** تريكو انبوى . TUBELER KNIT  
يفضل هذا البرنامج للقماش المحتوى على نسبة ليكرا اكثر من ٨ % فى المخلوط

#### **الخطوات :**

- ١- التحرير MERCERIZATION
- ٢- شق القماش FABRIC SLIT
- ٣- الارتخاء RELAXATION
- ٤- التثبيت الحرارى HEAT SETTING
- ٥- اعادة حياكة القماش النانوبوى .
- ٦- التبييض بالاكسجن والمبييض الضوئى.

- ٧- الصباغة .
- ٨- طرد الماء CENTRIFUGE
- ٩- التجفيف .
- ١٠ تجهيز النهائي .

إذا لم يتم حياكة القماش ثانية ستحدث مشاكل من البرم عند الاطراف اثناء الغسيل .

### مميزات هذه الطريقة:-

- تمنع الانكماش قبل العمليات المبللة التالية.
- تضبط الالتواء عند الاطراف .
- تمنع سريان لون الصباغة .
- الحصول على درجة بيض افضل للقماش .
- تمنع الكسر .
- تثبت الوزن .

### طريقة التثبيت الحرارى :

- ١- التسخين لدرجة حرارة من ١٨٠ الى ٢٠٠ درجة مئوية . لمدة ٢٠ الى ٤٥ ثانية .
- ٢- يجب تجفيف القماش اولاً على مجفف او فى الحجرات السابقة للاستنتر .
- ٣- عند التثبيت عند ٢٠٠ درجة يجب ان يكون توزيع الحرارة داخل الاستنتر منتظم وان تبقى هذه الحرارة ثابتة لمدة ٣٠ ثانية على الاقل .
- ٤- لضبط وزن وعرض القماش يجب ان يكون جهاز تغذية القماش جيداً كذلك التبخير الجيد من جانب دخول القماش لضمان استرخاء القماش كذلك التبريد الجيد عند خروج القماش
- ٥- جودة تصميم القماش وقص الاطراف .
- ٦- رغم جودة هذه الطريقة فانه يتوقع انكماشاً للقماش ولكن بنسبة اقل .

### التثبيت الحرارى بعد المعالجات المبللة

#### الخطوات :

- ١- التحرير (يفضل) .
- ٢- تبيض بالاكسوجين والمبيض الضوئى .
- ٣- الصباغة .
- ٤- ازالة الماء بالطرد المركزى .
- ٥- شق القماش .
- ٦- التجفيف .
- ٧- التثبيت الحرارى .
- ٨- الغمر فى مواد التجهيز النهائي .
- ٩- التجفيف .

-----

## ماكينة التثبيت الحرارى

تتكون من :-

- ١- وحدة تغذية القماش FABRIC FEEDER
- ٢- اسطوانات استبدال تقوس القماش BOWNESS
- ٣- وحدة فتح البراسل ( الحروف ) EDGE OPENERS
- ٤- كاتينة شد العرض PIN FRAM
- ٥- سحب القماش المشدود .
- ٦- تصميم الحروف .
- ٧- حجرات التجفيف .

## البيانات التى تسجل اثناء التجفيف والتثبيت

بيانات القماش :

- رقم الباتش - رقم الطلبية - رقم الصنف - نوع القماش

العصارات :

العرض قبل العصير - العرض بعد العصير .

المجفف :

العرض قبل - العرض بعد الوزن بعد - الوزن المطلوب - العرض المطلوب - درجة الحرارة

- الانكماش العرضى - الانكماش الطولى .

المثبت :

العرض المفتوح - السرعة - الضغط - العرض قبل - العرض بعد - الوزن النهائى فى المجهز

- الانكماش العرضى - الانكماش الطولى .

## الاختبارات والمواصفات القياسية الاساسية لاقمشة والملابس المجهزة

### MERICAN STANDARDS

المواصفات الامريكية

- وزن المتر المربع ASTM 3776 -weight of square meter

- تغيير الابعاد بعد الغسيل Dimentional changes of fabric after wash

AATCC-135

Spirality after wash AATCC-179

- الالتواء

- المظهرية بعد الغسيل 2001 - AATCC-104 - Appearance after wash

ISO STADARDS		المواصفات الاوربية
Pilling resistance	BS-EN-ISO 12-9245-1	التوبير
Bursting strength	BS-EN-ISO-13938-2-1999	قوة الانفجار للتريكو
Dimentional stability to washing	ISO 6330-1984/3759-1994/2000	تغير الابعاد بالغسيل

القيم المقبولة للعملاء على الاقمشة المجهز

ثبات الابعاد بعد الغسيل ( انكماش او استطاله ) فى الاتجاهين طولى وعرضى +او- ٥% التواء لا يزيد عن ٥ %	٢٥٠ كيلو باسكال
قوة الانفجار للتريكو	الاستطالة المتبقية بعد الشدد ( لاكثر من ٥ % الستان ليكرا ) لا تزيد عن ٥%
مستوى التوبير	درجة ٤ على اللوح القياسى
الفرق فى عرض القماش	+ او - ٥%
الفرق فى وزن القماش	+ او - ٥%
التقوس فى الصفوف او اللحمة	٣% من نصف عرض القماش
طول التوب	٥%
عرض التوب	٥%